

Blanco **Sombra 25%**

Película coextruida de polietileno que garantiza un porcentaje desombra uniforme con excelentes propiedades mecánicas y de duración a la intemperie. Proporciona estabilidad a cambios de temperatura y contribuye a disminuir la intensidad de radiación solar y altas temperaturas durante periodos cálidos.

Nuestra formulación exclusiva AGROWEB.MX adiciona antioxidantes y protectores UV de calidad internacional que brindan el mejor desempeño en el mercado, sin perder los atributos ofrecidos en el producto, desde el primer día de su uso.

Es tal la calidad del producto que nuestra **Garantía por Escrito**, supera en mucho, las opciones del mercado, respecto de su resistencia en los límites permitidos de azufre y cloro en ppm.

Beneficios



Propiedades



DURACIÓN

AZUFRE	3000 PPM
CLORO	150 PPM
HIERRO	50 PPM
VIDA ÚTIL ESTIMADA	24 MESES

CARACTERÍSTICAS

ANCHO	3.10 4.10 6.20 8.20 9.20 12.40
LARGO	100 metros Cortes a la medida
CALIBRE	720

MECÁNICAS

ESPESOR	720	
RESISTENCIA AL IMPACTO	550	ASTM D 1709
RESISTENCIA AL RASGADO		
DIRECCIÓN MÁQUINA	700	ASM D 1922
DIRECCIÓN TRANSVERSAL	900	ASM D 1922
RESISTENCIA A LA ROTURA		
DIRECCIÓN MÁQUINA	19	ASTM D 882
DIRECCIÓN TRANSVERSAL	19	ASTM D 882
ELONGACIÓN A LA ROTURA		
DIRECCIÓN MÁQUINA	700	ASTM D 882
DIRECCIÓN TRANSVERSAL	900	ASTM D 882

ÓPTICAS

TRANSMISIÓN LUZ GLOBAL VISIBLE	60% ± 5	CC-2-4
SOMBRA NOMINAL	25%	
TERMICIDAD	50% ± 10	CC1-1-3
DISPERSIÓN DE LUZ VISIBLE	>80%	CC-2-4
TRANSMISIÓN DE LUZ UV	MÁXIMO 3%	CC-2-4

AGROWEB.MX

El negocio del futuro, hoy



¿Necesitas asesoramiento?

Contáctanos

55 8920 **A G R O**

2 4 7 6



Blanco **Sombra 50%**

Película coextruida de polietileno que garantiza un porcentaje de sombra uniforme con excelentes propiedades mecánicas, y con una inmejorable duración a la Intemperie. Proporciona una excelente estabilidad a cambios de temperatura y contribuye a disminuir la intensidad de radiación solar y altas temperaturas durante periodos cálidos.

Nuestra Formulación exclusiva AGROWEB.MX adiciona antioxidantes y protectores UV de calidad internacional que brindan el mejor desempeño en el mercado, sin perder los atributos ofrecidos del producto, desde el primer día de uso.

Es tal la calidad del producto que nuestra **Garantía por Escrito**, supera en mucho, las opciones del mercado, respecto de su resistencia en los límites permitidos de azufre y cloro en ppm.

Beneficios



Propiedades



DURACIÓN

AZUFRE	3000 PPM
COLORO	150 PPM
HIERRO	50 PPM
VIDA ÚTIL ESTIMADA	24 MESES

CARACTERÍSTICAS

ANCHO	6.20 8.20 12.40
LARGO	100 metros Cortes a la Medida
CALIBRE	720

MECÁNICAS

ESPESOR	720	
RESISTENCIA AL IMPACTO	550	ASTM D 1709
RESISTENCIA AL RASGADO		
DIRECCIÓN MÁQUINA	700	ASM D 1922
DIRECCIÓN TRANSVERSAL	900	ASM D 1922
RESISTENCIA A LA ROTURA		
DIRECCIÓN MÁQUINA	19	ASTM D 882
DIRECCIÓN TRANSVERSAL	19	ASTM D 882
ELONGACIÓN A LA ROTURA		
DIRECCIÓN MÁQUINA	800	ASTM D 882
DIRECCIÓN TRANSVERSAL	1000	ASTM D 882

ÓPTICAS

TRANSMISIÓN LUZ GLOBAL VISIBLE	45% ± 5	CC-2-4
SOMBRA NOMINAL	50%	
TERMICIDAD	>50% ± 10	CC1-1-3
DISPERSIÓN DE LUZ VISIBLE	>80%	CC-2-4
TRANSMISIÓN DE LUZ UV	MÁXIMO 3%	CC-2-4

AGROWEB.MX

El negocio del futuro, hoy



¿Necesitas asesoramiento?

Contáctanos

55 8920 **AGRO**

2 4 7 6



Blanco **Sombra 75%**

Película coextruida de polietileno que garantiza un porcentaje de sombra uniforme con excelentes propiedades mecánicas y de duración a la Intemperie. Proporciona estabilidad a cambios de temperatura, contribuye a disminuir la intensidad de radiación solar y de las altas temperaturas durante periodos cálidos.

Nuestra Formulación exclusiva AGROWEB.MX adiciona antioxidantes y protectores UV de calidad internacional que brindan el mejor desempeño en el mercado, sin perder los atributos ofrecidos del producto, desde el primer día de uso.

Es tal la calidad del producto que nuestra **Garantía por Escrito**, supera en mucho, las opciones del mercado, respecto de su resistencia en los límites permitidos de azufre y cloro en ppm.

Beneficios



Propiedades



DURACIÓN

AZUFRE	3000 PPM
CLORO	150 PPM
HIERRO	50 PPM
VIDA ÚTIL ESTIMADA	24 MESES

CARACTERÍSTICAS

ANCHO	6.20 8.20 12.40
LARGO	100 metros Cortes a la Medida
CALIBRE	720

MECÁNICAS

ESPESOR	720	
RESISTENCIA AL IMPACTO	550	ASTM D 1709
RESISTENCIA AL RASGADO		
DIRECCIÓN MÁQUINA	700	ASM D 1922
DIRECCIÓN TRANSVERSAL	900	ASM D 1922
RESISTENCIA A LA ROTURA		
DIRECCIÓN MÁQUINA	19	ASTM D 882
DIRECCIÓN TRANSVERSAL	19	ASTM D 882
ELONGACIÓN A LA ROTURA		
DIRECCIÓN MÁQUINA	800	ASTM D 882
DIRECCIÓN TRANSVERSAL	1000	ASTM D 882

ÓPTICAS

TRANSMISIÓN LUZ GLOBAL VISIBLE	45% ± 5	CC-2-4
SOMBRA NOMINAL	50%	
TERMICIDAD	>50% ± 10	CC1-1-3
DISPERSIÓN DE LUZ VISIBLE	>80%	CC-2-4
TRANSMISIÓN DE LUZ UV	MÁXIMO 3%	CC-2-4

AGROWEB.MX

El negocio del futuro, hoy



¿Necesitas asesoramiento?

Contáctanos

55 8920 **A G R O**

2 4 7 6