



Embalse C 1500

Película de polietileno termosoldable extruida en dado plano con propiedades antibacterial y que proporciona uniformidad, durabilidad y estabilidad total, con excelentes propiedades mecánicas de gran flexibilidad para facilitar el trabajo en su aplicación y de máxima duración a la Intemperie. Proporciona resistencia total y un excelente manejo, utilizada también para contener pequeñas y grandes cantidades de agua.

Nuestra Formulación exclusiva AGROWEB.MX adiciona Antioxidantes y Protectores UV de Calidad Internacional que brindan el mejor desempeño en el mercado, sin perder los atributos ofrecidos en el producto, desde el primer día de su uso.

Es tal la calidad de nuestro producto que nuestra Garantía por Escrito, supera en mucho, otras opciones del mercado.

Beneficios



Propiedades



DURACIÓN

TIEMPO DE OXIDACIÓN INDUCIDA EN OIT ALTA PRESIÓN	>1000	ASTM D5885
TIEMPO DE OXIDACIÓN INDUCIDA OIT ESTÁNDAR	>120	ASTM D3895
ENVEJECIMIENTO EN HORNO 85°	>60	ASTM D5721 ASTM D5885

CARACTERÍSTICAS

ANCHO	7	13.85	20.70
LARGO	10 A 100 m	10 A 50 m	10 A 30 m
COLOR	NEGRO		10 en 10 m

MECÁNICAS

CALIBRE	1500	ASTM D 5199
DENSIDAD (g/cm ²)	<0.93	ASTM D792
RESISTENCIA A LA ROTURA (kn/m)	13	ASTM D6693 TIPO IV
RESISTENCIA EN EL PUNTO DE FLUENCIA		ASTM D6693
ELONGACIÓN A LA ROTURA	800%	TIPO IV ASTM D6693
ELONGACIÓN EN EL PUNTO DE FLUENCIA		RESISTENCIA EN EL RASGADO
RESISTENCIA EN EL RASGADO	50	ASTM D6693 TIPO IV ASTM D1004

ÓPTICAS

CONTENIDO DE NEGRO HUMO (%)	02-03	ASTM D4218
DISPERSIÓN DE NEGRO HUMO	Nota 2	ASTM DD5596
RESISTENCIA UV (% mínimo retención de OIT Alta Precisión después de 1600 horas)	>35	ASTM D7238 ASTM G154 ASTM D5885

AGROWEB.MX

El negocio del futuro, hoy



¿Necesitas asesoramiento?

Contáctanos

55 8920 **AGRO**

2 4 7 6